PAN ASIA CHEMICAL CORPORATION
Tel:+886-2-2351-1212 Fax:+886-2-2396-2946
http://www.pacc.com.tw E-mail:paccsale@pacc.com.tw

POLYETHYLENE GLYCOL ETHER

Trade Name	Melting point	water% (max)	average Mw	PH value (5% aq)	Color(30°C) APHA (max)	Form in 25°C	flash point°C	K+ ppm	OHV mg KOH/g	Applications產品應用範圍		
PEG 200		0.5	190~210	4.0~7.0	30	L	> 150		534~590	橡膠業	離型劑	PEG 4000
PEG 200S		0.5	190~210	5.5~7.5	30	L	> 150	10 max	534~590	rubber	lubricant and mold releasing agent	PEG 6000
PEG 300		0.5	265~315	4.0~7.0	30	L	> 200		356~393			
PEG 400	4~8	0.5	380~420	4.0~7.0	40	L	> 200		267~295			
PEG 400S	4~8	0.5	380~420	5.5~7.5	20	L	> 200		267~295			
PEG 600	18~22	0.5	570~630	4.0~7.0	40	L	> 200		178~196	製藥業	軟膏基劑 base for ointment	PEG 400
PEG 600S	18~22	0.5	570~630	5.5~7.5	40	L	> 200		178~196	pharmacy	藥片鍍膜劑 tablet coating	PEG 4000
PEG 800		0.5	774~831	4.0~7.0	30	L	> 200		135~145			PEG 6000
PEG 1000	35~39	0.5	950~1050	4.0~7.0	+: 30	S	> 200		107~118			
PEG 1540	43~47	0.5	1300~1600	4.0~7.0	+: 30	S	> 200		70~86			
PEG 2000	49~53	0.5	1800~2200	4.0~7.0	+: 30	S	> 200		51~62	化妝品業	乳液 cream	PEG 400
PEG 2000S	49~53	0.5	1810~2200	4.0~7.0	+: 30	S	> 200		51~62	cosmetic	化妝水 lotion	PEG 6000
PEG 3000	53~57	0.5	2800~3200	4.0~7.0	+: 40	S	> 200		35~40	製紙業	潤濕劑 wetting agent	PEG 200
PEG 3000PH	~20	0.5	3030~3620	4.0~7.0	+: 40	L	> 200		31~37	paper		PEG 400
PEG 3350	53~57	0.5	3080~3680	4.0~7.0	+: 40	S/F	> 200		30.5~36.5	木材業	保濕劑 keep-moisture agent	PEG 600
PEG 4000	53~57	0.5	3400~4000	4.0~7.0	+: 40	S/F	> 200		28~33	timber		PEG 1000
PEG 4000S	53~57	0.5	3950~4050	5.5~7.5	+: 35	S/F	> 200		27.7~28.4			
PEG 4000N	53~57	0.5	4000~4500	4.0~7.0	+: 40	S/F	> 200		25~28	金屬業	研磨劑潤滑劑 grinding agent	PEG 4000
PEG 5500		0.5	5000~6000	4.0~7.0	+: 40	F	> 200		18.7~22.4	metals	電鍍劑添加劑electroplating bath additive	PEG 6000
PEG 6000	56~61	0.5	5800~6500	4.0~7.0	+: 40	F	> 200		17.3~19.3			
PEG 8000	56~61	0.5	7400~9000	4.0~7.0	+: 40	F	> 200		12.5~15.2	PU業	PU 合成原料	PEG 3000PH
PEG 11000	56~61	0.5	10700~12000	5.0~7.0	+: 40	F	> 200		9.3~10.5		polyurethane synthetic material	
PEG 13000	56~61	0.5	11800~15000	&: 5.0~8.0	+: 40	F	> 200		7.5~9.5			
PEG 13000A		39~41	11800~15000	&: 5.0~8.0	50	L(60%)	> 200		7.5~9.5		液態高分子PEG liquid type PEG	PEG13000A
PEG 20000	54~64	0.5	15000~25000	&: 5.0~8.0	+: 40	F	> 200		4.5~7.0			

+: 25% aq &: 10% aq L = liquid S= solid L/S = liquid&solid F= flake S/F = solid & flake